












MEDIATEX® Easybox FR

	Einheit Unit	Norm Standard	Wert Value
Substrat Substrate		DIN 60001	100% Polyester 100% polyester
Bindung Weave		DIN ISO 9354	Gewebe woven fabric
Flächengewicht Weight	 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2	175 ± 15
Brandverhalten Fire retardancy		DIN 4102 B1	ja yes
Tintenart Type of ink		 	UV-härtende Tinten*, Latextinten UV-curable inks*, latex inks
Anwendung Application			innen indoor
Breite Width	 cm inch	DIN EN ISO 2286-1	max. 310 max. 122
Druckseite Print side			Breite < 3m: Druckseite außen Breite > 3m: Druckseite innen width < 3m: print side outside width > 3m: print side inside
Rollenlänge Roll length	 m		30 - 50 ± 0,5

Anwendungen Applications



Leuchtkasten / lightbox, backlit
Display / display
Frontlit / frontlit
Spannsysteme / tensioning systems
Rahmensysteme / framing systems
Bühnen- und Wanddekoration /
theatre, movie, concert backdrops
Messebau / trade show graphic

Besonderheiten Characteristics

- höchste Druckqualität
highest print quality
- kein Weißbruch
no white cracking / crazing
- schmutzabweisend
dirt-repellent
- reißfest
tear-resistant
- etwas dehnbar
slightly stretchable
- gute Kratzfestigkeit (Latex)
good scratch-resistance (latex)
- kalt schneidbar / trimming cold

* Da UV-härtende Tinten noch nachhärten, ist mit Curling zu rechnen.

Please consider the risk of curling because UV-curable inks will still be hardening after a while.

All details are nominal values and are subject to change within usual tolerances (± 5%). The information provided in this document is based on current knowledge and experience. They do not exempt a manufacturer/processor from carrying out their own tests and trials as their in-house handling and manufacturing processes can have a significant range of influences on outcomes. Application, utilisation and processing of products is taking place outside of our control and are therefore the sole responsibility of the manufacturer/processor. date: 04/2019